

## INFORMACJE TECHNICZNE FOLIA NEN

### OPIS PRODUKTU

Izolacja o oznaczeniu NMN NOMEX składa się z warstwy folii poliestrowej sklejonej obustronnie warstwą papieru aramidowego Nomex. Temperatura pracy ciągłej F – 155°C.

### ZASTOSOWANIE

Produkt stosowany w maszynach elektrycznych jako izolacja żłobkowa.

### WŁAŚCIWOŚCI

Grubość folii	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
Wytrzymałość dielektryczna (kV)	7,0	11,0	13,0	15,0	20,0
Gramatura gr/1m <sup>2</sup>	140	225	290	365	465
Klasa termalna	F - 155°C				

### OPAKOWANIE

Produkt w rolkach: ok.900-905mm wysokości, oryginalnie pakowany po 50kg z możliwością odwinięcia mniejszych ilości, wymiary 0,15 - 0,35mm .